

SCHEDA TECNICA N° 509

# Handspachtel leicht



<b>Codice prodotto</b>	M-DF02
<b>Tipo di materiale</b>	Stucco riempitivo e rasante leggero, pronto all'uso, a base minerale, per interni.
<b>Colore</b>	Bianco naturale
<b>Tipo di legante</b>	Dispersione acquosa (percentuale organica < 5%)
<b>Cariche</b>	Carica minerale leggera e marmo di dolomite bianco
<b>Densità</b>	~ 1,50 g/ccm
<b>Marcatura</b>	Stucco riempitivo e rasante secondo DIN EN 13 963 tipo A3, classe di reazione al fuoco A2-s1, d0, marcato CE
<b>Caratteristiche</b>	Pronto all'uso, aperto al vapore acqueo, elevato potere riempitivo, facile da lavorare. Risulta in una superficie simile ad un intonaco, leggermente assorbente. In strati più spessi asciuga senza fessurarsi. È circa del 35 % più leggero degli stucchi convenzionali, non cala ed è facile da carteggiare. Ottima la sua resa, applicabile con poco sforzo, messo a punto per l'applicatore professionale.
<b>Materie prime</b>	einZA Handspachtel leicht contiene ≈ 95 % di materie prime naturali.
<b>Campo d'impiego</b>	Per la stuccatura e la rasatura di pareti e soffitti comuni, nuovi o già pitturati, in interni. Per stuccature o rasature parziali o di superfici intere. Per rasare superfici di pareti irregolari e porose, come p.es. calcestruzzo, intonaco, cartongesso o lastre in gesso fibrato. Come rasatura finale nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni prima della tinteggiatura o tappezzeria, ecc. Sono da osservare le normative della versione attuale della scheda tecnica BFS n. 20 "Prove pratiche per la valutazione del supporto in cantiere". einZA Handspachtel leicht principalmente è previsto per l'applicazione manuale, in caso di necessità, mescolato bene prima dell'utilizzo, può essere applicato anche con macchinario idoneo. einZA Handspachtel leicht è idoneo per la stuccatura dei giunti delle lastre di cartongesso nelle categorie di qualità Q1 e Q2 (in combinazione con il nastro coprigiunto, preferibilmente con il nastro in carta secondo DIN EN 13 963) nonché per la stuccatura dell'intera superficie di lastre in cartongesso delle categorie di qualità Q3 e Q4.
<b>Annotazione</b>	Su grandi superfici, per il miglior risultato, si raccomanda di mescolare molto bene il prodotto prima dell'applicazione.
<b>Tecnica d'applicazione</b>	Lo stucco viene applicato a spatola e/o frattazzo.

vedasi retro !

<b>Pulizia degli attrezzi</b>	Subito dopo l'uso con acqua.
<b>Spessore d'applicazione</b>	0 - 6 mm
<b>Consumo materiale/resa</b>	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> per 1 mm di spessore, a seconda del supporto. ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup> per la stuccatura dei giunti. Il consumo esatto è da determinare tramite prova pratica.
<b>Trattamento successivo</b>	Carteggiare le parti stuccate prima di procedere con un trattamento successivo (utilizzare i dispositivi di protezione individuale "DPI" idonei) e spolverare accuratamente. A seconda dell'impiego dei manufatti stuccati o rasati, applicare una mano di fondo come ad esempio einzA Aquasol Gel, einzA mineralit Grundiergel o einzA Aqua-Tiefgrund.
<b>Tempo di essiccazione</b>	ca. 3 ore per 1 mm di spessore (a 20 °C e con 65 % di umidità relativa dell'aria). Carteggiabile il giorno successivo.
<b>Temperatura di lavorazione</b>	Temperatura dell'aria e del supporto non sotto + 5 °C.
<b>Diluizione</b>	nessuna, prodotto pronto all'uso
<b>Granulometria</b>	max. 0,2 mm
<b>Stoccaggio</b>	Confezione chiusa/integra ca. 1 anno, al fresco ma al riparo dal gelo. Una volta aperti, i secchi o i sacchi sono da richiudere bene.
<b>Imballo/confezioni</b>	15 kg – 25 kg (secchio)

#### **Avvisi di sicurezza e di pericolo**

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 e sono sempre a disposizione su sito [www.einza.com](http://www.einza.com) oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: [sdb@einza.com](mailto:sdb@einza.com)

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione !

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto. In ogni caso sono valide le ns. condizioni generali di contratto

**Edizione 03/2023**; Con la presente scheda tecnica perdono validità quelle precedenti.