

## TECHNISCHE GEGEVENS nr.013



# Vorstreichfarbe

voor buiten en binnen

### I. Materiaal

einZA Vorstreichfarbe, wit, is een uitstekende, universele grondverf voor buiten. einZA Vorstreichfarbe is eenvoudig te verwerken, heeft een uitstekende vloeijing en is geschikt voor toepassing als grondlaag op onbewerkt en reeds geschilderd hout en als tussenlaag op metaal.

Soort materiaal	universele grondverf op alkydharsbasis.
Toepassing	grond- en tussenlaag voor hout- en metaalondergronden.
Kleur	wit
Glansgraad	mat
Dichtheid	ca. 1,60
Bindmiddel	alkydharsen
Pigment	rutiel titaandioxide, vulstoffen
Temperatuurbestendig	tot 120 °C
Verpakkingsmaten	2,5 l - 750 ml - 250 ml

### II. Eigenschappen en verwerkingsvoorschriften

Dekkend vermogen	goed
Vloeijing	goed
Verwerking	zeer goed
Hechting	zeer goed op draagkrachtige, schone ondergronden
Verdunning	einZA Lackverdünnung AF
Kwast- en rolverwerking	onverdund
Verdunning voor het spuiten	ca. 8 % verdund, 25 sec. DIN 4 (20° C)
Luchtloos (airless) spuiten	geschikt voor zuiger- en membraanapparatuur
Rendement	ca. 10 - 12 m <sup>2</sup> /l., afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode
Droogtijden (20 °C, 65 -75% rel. luchtvl., 80 µm natte laag)	stofdroom na ca. 1 uur en kleefvrij na ca. 4 uur
<b>Bewerking</b>	
Overschilderbaar	na ca. 12 uur
Overspuitbaar	na ca. 12 uur
Schuurbaar	na ca. 24 uur
Reiniging van het gereedschap	einZA Lackverdünnung AF / einZA Lackverdünnung-Terpentinersatz (terpentine)

z.o.z. !

### III. Systeemopbouw en toepassingstechniek

einZA Vorstreichfarbe is geschikt voor toepassing op onbehandeld en reeds schilderd hout, hardboard, spaanplaten, isolatieplaten en geperforeerde platen. IJzer, zink, aluminium enz., na de gebruikelijke voorbehandeling.

#### **Buitenschilderwerk op hout:**

1. Impregneren met einZA Bläueschutz (alleen bij zacht- en naaldhout)
2. Grondlaag met einZA Vorstreichfarbe
3. Tussenlaag met einZA Vorstreichfarbe
4. Eindlaag met einZA Lakverven in wit of kleur

#### **Binnenschilderwerk op hout:**

1. Grondlaag met einZA Vorstreichfarbe, ca. 10 % verdund
2. Tussenlaag met einZA Vorstreichfarbe
3. Eindlaag met einZA Lakverven in wit of kleur

#### **Schilderwerk op ijzer en staal:**

1. Primerlaag met einZA Korral-Primer (**buiten 2x**)
2. Tussenlaag met einZA Vorstreichfarbe
3. Eindlaag met einZA Lakverven in wit of kleur

### IV. Veiligheidsaanwijzingen en codering

Het product valt onder de wetgeving gevaarlijke stoffen. Alle noodzakelijke aanwijzingen zijn opgenomen in het REACH-veiligheidsblad volgens (EG)wetgeving nr.1907/2006, alsmede in het veiligheidsblad naar CLP-voorschrift volgens (EG) wetgeving nr. 1272/2008.

De bladen zijn op ieder moment afroepbaar op [www.einZA.com](http://www.einZA.com), of aan te vragen via [sdb@einZA.com](mailto:sdb@einZA.com).

De coderingen op het etiket raadplegen en aanhouden !

#### **VOS-gehalte naar categorie II der VOS-richtlijn 2004/42/EG**

VOS-grenswaarde categorie II A (sub. d) - Lb: max. 300 g/l. naar fase II (2010)

VOS-gehalte van einZA Vorstreichfarbe: < 300 g/l.

Bovenstaande gegevens zijn nauwgezet samengesteld volgens de huidige stand der techniek en moeten gelden als richtlijn. Vanwege de veelzijdige toepassingen en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen basis voor contractuele rechtsbetrekking en ontheffen de verwerker niet van het op eigen verantwoordelijkheid testen van de geschiktheid van onze producten. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

**Uitgave 09/2017;** hiermee verliezen alle voorgaande merkbladen hun geldigheid.